



ГАЛЬВАНИКА

3102
ЭкоТех

**процесс бесцветного
пассивирования блестящего
цинкового покрытия
на основе солей Cr3+**

Процесс предназначен для бесцветного пассивирования блестящего цинкового покрытия, полученного из цианистых, щелочных нецианистых и кислых электролитов.

Пассивирующий раствор не содержит соединений шестивалентного хрома.

Процесс можно проводить на подвесочных и во вращательных установках, как в ручном, так и в автоматическом режиме.

Состав раствора и режим работы

Композиция ЭкоТех-3102	мл/л	200
pH		2 – 3
Температура,	°C	18 – 30
Продолжительность обработки,	сек.	30 – 60
Время переноса,	мин.	Не более 1

Ориентировочная норма расхода композиции ЭкоТех-3102 составляет 40-60 мл/м².

www.ecth.ru
et-info@ecth.ru
+7(8482) 68-94-68