



ГАЛЬВАНИКА

8201 ЭкоТех

процесс химического снятия никелевых покрытий

ЭкоТех-8201 является специальным продуктом для химического снятия дефектных осадков никеля посредством простого окунания. Раствор не воздействует на такие материалы основы как сталь, медь, латунь и алюминий, также не воздействует на изделия, изготовленные из двух или более перечисленных металлов. Однако ЭкоТех-8201 воздействует на цинк.

Раствор стабилен в течение долгого времени. Также может применяться для снятия кадмия.

Состав раствора

Наименование компонента		Концентрация
ЭкоТех-8201 А,	мл/л	100
ЭкоТех-8201 В,	мл/л	100

Рабочие режимы

Параметр		Значение
Температура,	⁰ С	60-80 (комн.-80)
Скорость снятия покрытия		6 мкм/час при комн.т 35 мкм/час при 80 ⁰ С

В 100 л раствора можно снять более 15 м² никелевого покрытия толщиной 10 мкм

www.ecth.ru
et-info@ecth.ru
+7(8482) 68-94-68