

8301 ЭкоТех

процесс снятия покрытия олова и олова-свинца с медной поверхности

готовый продукт для быстрого и полного снятия осадков олова и олова/свинца с медной поверхности.

Условия эксплуатации

| Температура, ⁰ С | | 25-35 | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Время контакта | 20-60 сек. в зависимости от толщины олова или олова/свинца, срока использования раствора и температуры раствора | | | | | | | | |
| Контроль | Через контроль плотности | | | | | | | | |
| Содержание металла, г/л | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Плотность раствора, г/см ³ | 1,2 | 2 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,30 | 1,32 | 1,34 | 1,40 |

www.ecth.ru et-info@ecth.ru +7(8482) 68-94-68